



⑮ **BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND**



**DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT**

⑫ **Offenlegungsschrift**
⑩ **DE 100 22 247 A 1**

⑤① Int. Cl. 7:
C 08 G 18/48
C 08 G 18/61
C 08 G 71/04
C 09 D 175/04
A 61 K 7/00

②① Aktenzeichen: 100 22 247.1
②② Anmeldetag: 8. 5. 2000
④③ Offenlegungstag: 15. 11. 2001

DE 100 22 247 A 1

⑦① Anmelder:
BASF AG, 67063 Ludwigshafen, DE

⑦④ Vertreter:
Kinzebach und Kollegen, 81679 München

⑦② Erfinder:
Meffert, Helmut, Dr., 68161 Mannheim, DE;
Nguyen-Kim, Son, Dr., 69502 Hemsbach, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

- ⑤④ Polyurethan und dessen Verwendung zur Modifizierung rheologischer Eigenschaften
⑤① Die vorliegende Erfindung betrifft ein Polyurethan, das
a) mindestens ein Diisocyanat,
b) mindestens einen Polyether mit zwei aktiven Wasserstoffatomen pro Molekül und
c) mindestens eine Verbindung der allgemeinen Formel I
 $R^1 - Z^1$
worin
 R^1 für C_8 - bis C_{30} -Alkyl, C_8 - bis C_{30} -Alkenyl, Aryl- C_6 - C_{22} -alkyl oder Aryl- C_6 - C_{22} -alkenyl steht, wobei die Alkenylgruppen 1, 2, 3 oder 4 nicht benachbarte Doppelbindungen aufweisen, und
 Z^1 für OH, SH oder NHR^2 steht, wobei R^2 für Wasserstoff, C_1 - bis C_8 -Alkyl oder C_5 - bis C_8 -Cycloalkyl steht, eingebaut enthält, und dessen Verwendung.

DE 100 22 247 A 1

- [0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Polyurethan, dessen Verwendung zur Modifizierung der rheologischen Eigenschaften von homogenphasigen oder heterogenphasigen Zusammensetzungen, die wenigstens eine hydrophobe Verbindung enthalten, sowie Zusammensetzungen, die diese Polyurethane enthalten.
- [0002] Zur Herstellung von kosmetischen, pharmazeutischen und technischen Produkten werden häufig hydrophobe Substanzen eingesetzt, die bei Raumtemperatur flüssig sind. Bei diesen Flüssigkeiten handelt es sich z. B. um aliphatische oder cycloaliphatische Kohlenwasserstoffe und Kohlenwasserstoffgemische, Öle, Fette und andere kommerziell erhältliche Lösungsmittel, die gar nicht oder nur zu einem geringen Teil in Wasser löslich sind. An kosmetische, pharmazeutische und technische Mittel werden häufig spezielle Anforderungen bezüglich ihrer rheologischen Eigenschaften gestellt. Häufig können sie nur mit Hilfe von Zusatzstoffen, sogenannten Verdickern, in die gewünschte Anwendungsform gebracht werden. Beispiele für übliche niedermolekulare Verdickungsmittel sind z. B. die Alkali- und Aluminium-Salze von Fettsäuren, Fettalkohole oder Wachse. Die Verwendung der bekannten Verdickungsmittel ist jedoch, je nach Einsatzgebiet der zu verdickenden Zubereitung, häufig mit Nachteilen verbunden. So kann entweder die Verdickungswirkung der Verdickungsmittel nicht zufriedenstellend, ihr Einsatz unerwünscht oder ihre Einarbeitung in die zu verdickende Zubereitung beispielsweise wegen ihrer Unverträglichkeit mit der zu verdickenden wasserunlöslichen Verbindung erschwert oder ganz unmöglich sein. Ein aktueller Anspruch, der speziell an kosmetische und pharmazeutische Mittel gestellt wird, ist, den Anteil an nicht wirkaktiven Substanzen, wie Verdickern, möglichst gering zu halten.
- [0003] Es ist bekannt, zur Modifizierung der rheologischen Eigenschaften von im Wesentlichen wasserunlöslichen Flüssigkeiten Polymere einzusetzen. Diese haben den Vorteil, dass sie, sofern sie in der hydrophoben Substanz löslich sind, im Allgemeinen eine Einstellung der Viskosität in Abhängigkeit von ihrem Molekulargewicht ermöglichen.
- [0004] Ein häufig auftretender Nachteil beim Einsatz von Polymeren als Verdickungsmittel zur Herstellung von höherviskosen bzw. wachs- oder gelartigen Zubereitungen ist, dass mit zunehmendem Molekulargewicht des Polymers dessen Einarbeitung im Allgemeinen schwerer wird, und dass schließlich oftmals nur noch eine Quellung des Polymers anstatt der angestrebten Lösung zu beobachten ist. Werden zur Herstellung derartiger Formulierungen Lösungsmittel als Hilfsmittel eingesetzt, so lassen sich diese oftmals nicht mehr vollständig aus der Mischung entfernen.
- [0005] Die WO-A-98/17243 und die WO-A-98/17705 beschreiben den Einsatz esterterminierter Polyamide zur Formulierung transparenter Gele aus flüssigen Kohlenwasserstoffen mit geringer Polarität. Nachteilig am Einsatz dieser Polyamide ist, dass die resultierenden Gele mit der Zeit vergilben und sich verschiedene vollsynthetische Öle, wie Siliconöle, auf diese Weise nicht verdicken lassen.
- [0006] Die WO-A-97/36572 beschreibt eine Basiszusammensetzung zur Herstellung kosmetischer Mittel, die wenigstens ein flüssiges Silicon und wenigstens ein gelbildendes Mittel enthält. Als Gelbildner werden Polymere eingesetzt, die Siloxangruppen und polare, zur Ausbildung von Wasserstoffbrückenbindungen geeignete Gruppen eingebaut enthalten. Letztere sind ausgewählt unter Estergruppen, Urethangruppen, Harnstoffgruppen, Thioharnstoffgruppen und Amidgruppen. Zwar wird in diesem Dokument ganz pauschal darauf hingewiesen, dass die Gelbildner auch z. B. durch C₁- bis C₂₀-Monoalkohole endständig abgesättigt sein können. Der Einsatz von Polyurethanen, die wenigstens ein Diisocyanat, wenigstens einen Polyether und wenigstens eine Verbindung mit einem aktiven Wasserstoffatom und einer langkettigen Alkyl- oder Alkenylgruppe eingebaut enthalten, als Gelbildner, wird jedoch nicht beschrieben. Zudem sind die beschriebenen Polymere bezüglich ihrer Verdickungswirkung noch verbesserungswürdig. So lassen sich kosmetische Formulierungen in Stifform nur bei Einsatz sehr großer Mengen an Verdicker, im Bereich von etwa 60 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtformulierung, oder mit Hilfe zusätzlicher Emollientien (Wachsen), wie z. B. C₁₂- bis C₁₅-Alkylactaten, erzielen. Bei der Formulierung vom Mehrphasensystemen müssen zwingend Tenside verwendet werden. Zudem eignen sich die als Gelbildner eingesetzten Polymere nicht als Verdicker für Öle, die nicht auf Silicon basieren. Auch die Verdickung von Ölgemischen aus Siliconölen und davon verschiedenen weiteren Ölen wird in dieser Schrift nicht beschrieben.
- [0007] Die WO-A-97/36573 beschreibt eine Basiszusammensetzung zur Herstellung kosmetischer Mittel, die wenigstens ein flüssiges Silicon und einen Gelbildner auf Basis einer Kombination eines Wachses und eines Polyamids enthält. Dabei ist das Wachs und/oder das Polymer mit einer Siloxangruppe modifiziert. Die als Gelbildner eingesetzte Mischung zielt speziell auf die Herstellung von Formulierungen mit einem hohen Siliconölannteil. Eine Verdickung von Gemischen aus Siliconölen und anderen Ölen bzw. ausschließlich von nicht auf Silicon basierenden Ölen wird nicht beschrieben.
- [0008] Die unveröffentlichte deutsche Patentanmeldung P 199 41 365.7 beschreibt Urethan- und/oder Harnstoffgruppenhaltige Oligomere und deren Verwendung zur Modifizierung der rheologischen Eigenschaften von hydrophoben Flüssigkeiten. Der Einsatz von Polyurethanen, die wenigstens eine Verbindung mit einem aktiven Wasserstoffatom und einer länger-kettigen Alkyl- oder Alkenylgruppe eingebaut enthalten, als Verdicker, wird in diesem Dokument nicht beschrieben.
- [0009] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, neue Polyurethane zur Verfügung zu stellen. Diese sollen sich vorzugsweise zur Modifizierung der rheologischen Eigenschaften von homogenphasigen oder heterogenphasigen Zusammensetzungen eignen, die wenigstens eine im Wesentlichen wasserunlösliche Flüssigkeit enthalten.
- [0010] Der vorliegenden Erfindung liegt weiterhin die Aufgabe zugrunde, eine Zusammensetzung zur Verfügung zu stellen, die wenigstens eine hydrophobe, bei Umgebungstemperatur flüssige Verbindung enthält und deren rheologische Eigenschaften bzw. Konsistenz in einem möglichst weiten Bereich einstellbar sind. Dabei sollen als hydrophobe Verbindungen siliconfreie Flüssigkeiten, Silicone und Mischungen davon einsetzbar sein. Bevorzugt soll die wasserunlösliche Verbindung bei Temperaturen > 40°C ohne Lösungsmittel gut in die Formulierung einrührbar sein. Vorzugsweise sollen die Zusammensetzungen die Herstellung von kosmetischen, pharmazeutischen und technischen Mitteln ermöglichen, deren rheologische Eigenschaften sich in einem weiten Bereich von der flüssigen bis zur festen Form einstellen lassen.
- [0011] Überraschenderweise wurde nun gefunden, dass diese Aufgabe durch ein Polyurethan gelöst wird, das mindestens ein Diisocyanat, mindestens einen Polyether mit zwei gegenüber Isocyanatgruppen reaktiven Gruppen und mindestens eine Verbindung mit einer gegenüber Isocyanatgruppen reaktiven Gruppe und einem Kohlenwasserstoffrest mit wenigstens acht Kohlenstoffatomen eingebaut enthält.

[0012] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist daher ein Polyurethan, das

- a) mindestens ein Diisocyanat,
- b) mindestens einen Polyether mit zwei aktiven Wasserstoffatomen pro Molekül und
- c) mindestens eine Verbindung der allgemeinen Formel I

5



worin

R^1 für C_8 - bis C_{30} -Alkyl, C_8 - bis C_{30} -Alkenyl, Aryl- C_6 - C_{22} -alkyl oder Aryl- C_6 - C_{22} -alkenyl steht, wobei die Alkylgruppen 1, 2, 3 oder 4 nicht benachbarte Doppelbindungen aufweisen, und

Z^1 für OH, SH oder NHR^2 steht, wobei R^2 für Wasserstoff, C_1 - bis C_6 -Alkyl oder C_5 - bis C_8 -Cycloalkyl steht,

eingebaut enthält.

[0013] Vorzugsweise enthält das Polyurethan zusätzlich wenigstens eine Komponente eingebaut, die ausgewählt ist unter

- d) Polysiloxanen mit wenigstens zwei aktiven Wasserstoffatomen pro Molekül,
- e) von a) bis d) verschiedenen Verbindungen mit einem Molekulargewicht im Bereich von 56 bis 600, die zwei aktive Wasserstoffatome pro Molekül enthalten

20

und Mischungen davon.

[0014] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung umfasst der Ausdruck "Polyurethane" auch Polymere, die Harnstoffgruppen und/oder Thioharnstoffgruppen statt oder zusätzlich zu den Urethangruppen aufweisen.

[0015] Bevorzugt weisen die Polyurethane 2 bis 50, insbesondere 3 bis 45 Urethan- und/oder Harnstoffgruppen pro Molekül auf.

25

[0016] Bevorzugt sind Polyurethane, die ein Molekulargewicht im Bereich von etwa 500 bis 10 000, bevorzugt 700 bis 9 000, insbesondere 1 000 bis 8 000, aufweisen.

[0017] Vorzugsweise weisen die Polyurethane keine freien Isocyanatgruppen auf.

[0018] Vorzugsweise sind die Diisocyanate a) ausgewählt unter aliphatischen, cycloaliphatischen und/oder aromatischen Diisocyanaten, wie Tetramethyldiisocyanat, Hexamethyldiisocyanat, Methyldiphenyldiisocyanat, 2,4- und 2,6-Toluylendiisocyanat und deren Isomergemische, o-, m- und p-Xylyldiisocyanat, 1,5-Naphthyldiisocyanat, 1,4-Cyclohexyldiisocyanat, Dicyclohexylmethandiisocyanat und Mischungen davon, insbesondere Isophorondiisocyanat, Hexamethyldiisocyanat und/oder Dicyclohexylmethandiisocyanat. Besonders bevorzugt wird Hexamethyldiisocyanat eingesetzt. Gewünschtenfalls können bis zu 3 Mol-% der genannten Verbindungen durch Triisocyanate ersetzt sein.

30

[0019] Bei der Komponente b) handelt es sich bevorzugt um ein Polyetherdiol mit einem zahlenmittleren Molekulargewicht im Bereich von etwa 250 bis 7000, bevorzugt etwa 300 bis 6000 g/mol. Bevorzugte Polyetherdiole sind Polyalkylenglykole, z. B. Polyethylenglykole, Polypropylenglykole, Polytetrahydrofurane, Copolymerisate aus Ethylenoxid, Propylenoxid und/oder Butylenoxid, die die Alkylendioxeinheiten statistisch verteilt oder in Form von Blöcken einpolymerisiert enthalten, etc.

40

[0020] Bevorzugt werden als Komponente b) Polytetrahydrofurane und Mischungen, die diese enthalten, eingesetzt.

[0021] Geeignete Polytetrahydrofurane (Polytetramethylenglykole) b) können z. B. durch kationische Polymerisation von Tetrahydrofuran in Gegenwart von sauren Katalysatoren, wie z. B. Schwefelsäure oder Fluorschwefelsäure, hergestellt werden. Derartige Herstellungsverfahren sind dem Fachmann bekannt. Das zahlenmittlere Molekulargewicht der Poly(THF)-Komponente b) liegt vorzugsweise in einem Bereich von etwa 250 bis 6000 g/mol, besonders bevorzugt 500 bis 5000 g/mol, insbesondere 650 bis 4000 g/mol.

45

[0022] Geeignete Komponenten b) sind weiterhin Polyarylether, wie z. B. Polyphenylenoxid, Polyxylenole und deren Alkoxyate. Geeignete Polyxylenole (Poly(oxy-2,6-dimethyl-p-phenyl)en) können z. B. durch oxidative Polymerisation von 2,6-Dimethylphenol in Gegenwart von Kupfer/Amin-Komplexen hergestellt werden. Geeignete Poly(oxy-2,6-diphenyl-p-phenyl)en können z. B. durch oxidative Kupplung von m-Terphenyl-2'-ol hergestellt werden. Derartige Herstellungsverfahren sind dem Fachmann bekannt.

50

[0023] Geeignete Komponenten b) sind weiterhin Polyetherketone z. B. Polyaryletherketone, wobei es sich bevorzugt um Verbindungen mit über Ether- und Keto-Gruppen verknüpften Phenylresten handelt. Die Herstellung geeigneter Polyaryletherketone erfolgt z. B. durch Polykondensation von 4-Phenoxybenzoylchlorid bzw. von Terephthalsäuredichlorid und Diphenylether in Gegenwart von Friedel-Crafts-Katalysatoren, wie z. B. $AlCl_3$.

55

[0024] Vorzugsweise beträgt der Anteil der Polyarylether und/oder Polyetherketone insgesamt höchstens 20 Gew.-%, insbesondere höchstens 10 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge der Komponente b).

[0025] Vorzugsweise umfasst die Komponente c) wenigstens eine Verbindung der allgemeinen Formel I, worin R^1 für einen geradkettigen oder verzweigten C_8 - bis C_{30} -Alkyl- oder C_8 - bis C_{30} -Alkenylrest steht, wobei der Alkenylrest 1, 2, 3 oder 4 nicht benachbarte Doppelbindungen aufweisen kann. Vorzugsweise handelt es sich um geradkettige und verzweigte C_{12} - bis C_{28} -, besonders bevorzugt um C_{16} - bis C_{26} -Alkyl- und Alkenylreste. Bevorzugt handelt es sich dabei um überwiegend lineare Alkyl- und/oder Alkenylreste, wie sie auch in natürlichen oder synthetischen Fettsäuren und Fettalkoholen sowie Oxoalkoholen vorkommen.


60

[0026] Bevorzugt steht der Rest R^1 in der Formel I für n-Octyl, Ethylhexyl, 1,1,3,3-Tetramethylbutyl, n-Nonyl, n-Decyl, n-Undecyl, n-Dodecyl, n-Tridecyl, Myristyl, Pentadecyl, Palmityl (= Cetyl), Heptadecyl, Octadecyl (= Stearyl), Nonadecyl, Arrachinyl, Behenyl, Lignoceranyl, Cerotiny, Melissinyl etc. Besonders bevorzugte Reste R^1 sind Heptadecyl und Stearyl.

65

[0027] Vorzugsweise handelt es sich bei der Verbindung der allgemeinen Formel I um wenigstens einen primären Alkohol, Thioalkohol oder ein primäres Amin, worin R^1 für einen C_8 - bis C_{30} -Alkyl- oder Alkenylrest steht. Die Verbindung der Formel I steht dann bevorzugt für 1-Octyl-, 1-Nonyl-, 1-Decyl-, 1-Undecyl-, 1-Undec-10-enyl-, 1-Tridecyl-, 1-Tetradecyl-, 1-Pentadecyl-, 1-Hexadecyl-, 1-Heptadecyl-, 1-Octadecyl-, 1-Octadeca-9,12-dienyl-, 1-Nonadecyl-, 1-Eicosyl-, 1-Eicos-9-enyl-, 1-Heneicosyl-, 1-Docosyl-Alkohol, Thiol und/oder Amin. Besonders bevorzugt steht die Verbindung der Formel I für Stearylalkohol und/oder Stearylamin.

[0028] Bei den Polysiloxanen d) handelt es sich vorzugsweise um eine Verbindung der Formel II



worin

R^4 und R^5 unabhängig voneinander für C_1 - bis C_4 -Alkyl, Benzyl oder Phenyl stehen,

E^1 und E^2 unabhängig voneinander für OH oder NHR^6 stehen, wobei R^6 für Wasserstoff, C_1 - bis C_6 -Alkyl oder C_5 - bis C_8 -Cycloalkyl steht,

i und l unabhängig voneinander für 2 bis 8 stehen,

k für 3 bis 50 steht,

und Mischungen davon.


[0029] Geeignete Alkylreste sind z. B. Methyl, Ethyl, n-Propyl, Isopropyl, n-Butyl, t.-Butyl, n-Pentyl, n-Hexyl etc.

[0030] Geeignete Cycloalkylreste sind z. B. Cyclopentyl, Cyclohexyl, Cycloheptyl, Cyclooctyl etc.

[0031] Vorzugsweise stehen R^4 und R^5 beide für Methyl.

[0032] Diese Polysiloxane d) weisen vorzugsweise ein zahlenmittleres Molekulargewicht im Bereich von etwa 300 bis 5000, bevorzugt 400 bis 3000, auf.

[0033] Bevorzugt ist die Komponente e) ausgewählt unter Verbindungen der allgemeinen Formel III



worin

X und Y unabhängig voneinander für OH oder NHR^8 stehen, wobei R^8 für Wasserstoff, C_8 - bis C_{30} -Alkyl oder C_8 - bis C_{30} -Alkenyl steht, wobei der Alkenylrest 1, 2, 3 oder 4 nicht benachbarte Doppelbindungen aufweisen kann, und R^7 für eine zweiwertige verbrückende Gruppe mit 2 bis 25 Atomen in der Kette zwischen den flankierenden Bindungen steht.

[0034] Bevorzugt steht R^7 für eine C_2 - bis C_{10} -Alkylenbrücke die eine, zwei oder drei nicht benachbarte Doppelbindungen und/oder einen, zwei oder drei Substituenten, die ausgewählt sind unter Alkyl, Alkoxy, Hydroxy, Cycloalkyl und Aryl aufweisen kann, wobei die Alkylenbrücke zusätzlich durch ein, zwei oder drei nicht benachbarte, gegebenenfalls substituierte Heteroatome unterbrochen sein kann und/oder die Alkylenbrücke ein-, zwei- oder dreifach mit Aryl aneliert sein kann.

[0035] Bei der Komponente e) handelt es sich bevorzugt um Diöle, Diamine, Aminoalkohole, und Mischungen davon. Das Molekulargewicht dieser Verbindungen liegt vorzugsweise in einem Bereich von etwa 56 bis 500. Gewünschtenfalls können bis zu 3 Mol-% der genannten Verbindungen durch Triole oder Triamine ersetzt sein.

[0036] Bevorzugt werden als Komponente e) Diöle eingesetzt. Brauchbare Diöle sind z. B. Ethylenglykol, Propylenglykol, Butylenglykol, Neopentylglykol, Cyclohexandimethylol, Di-, Tri-, Tetra-, Penta- oder Hexaethylenglykol und Mischungen davon. Bevorzugt werden Hexaethylenglykol, Neopentylglykol und/oder Cyclohexandimethylol eingesetzt.

[0037] Bevorzugt werden als Komponente e) weiterhin Verbindungen der Formel $X-(CH_2)_{1-4}-O-(p-C_6H_4)-CH_2-(p-C_6H_4)-O-(CH_2)_{1-4}-Y$ eingesetzt, worin X und Y unabhängig voneinander für OH oder NHR^9 stehen, wobei R^9 für Wasserstoff, C_1 - bis C_8 -Alkyl oder C_5 - bis C_8 -Cycloalkyl steht.

[0038] Besonders bevorzugt als Komponente e) ist 2,2-Bis(4-(hydroxyethoxy)phenyl)methan, das unter dem Namen Dianol®22 (Fa. Akzo Nobel) kommerziell erhältlich ist.

[0039] Geeignete Aminoalkohole e) sind z. B. 2-Aminoethanol, 2-(N-Methylamino)ethanol, 3-Aminopropanol, 4-Aminobutanol, 1-Ethylaminobutan-2-ol, 2-Amino-2-methyl-1-propanol, 4-Methyl-4-aminopentan-2-ol etc.

[0040] Geeignete Diamine e) sind z. B. Ethylendiamin, Propylendiamin, 1,4-Diaminobutan, 1,5-Diaminopentan und 1,6-Diaminohexan.

[0041] Bevorzugte Diamine e) sind Diamine der Formel $R^a-NH-(CH_2)_{2-3}-NH_2$, wobei R^a für C_{10} - bis C_{30} -Alkyl oder C_{20} - bis C_{30} -Alkenyl steht, wobei der Alkenylrest 1, 2 oder 3 nicht benachbarte Doppelbindungen aufweisen kann. Das Molekulargewicht dieser Diamine e) liegt vorzugsweise in einem Bereich von etwa 160 bis 400.

[0042] Weiterhin geeignete Diamine e) sind z. B. Hexamethyldiamin, Piperazin, 1,2-Diaminocyclohexan, 1,3-Diaminocyclohexan, 1,4-Diaminocyclohexan, Neopentandiamin, 4,4'-Diaminodicyclohexylmethan etc.

[0043] Die Herstellung der erfindungsgemäßen Polyurethane erfolgt z. B. durch Umsetzung wenigstens eines Diisocyanats a) mit den gegenüber Isocyanatgruppen reaktiven Gruppen der Komponenten b), c) und gegebenenfalls d) und/oder e). Vorzugsweise erfolgt die Umsetzung bei erhöhten Temperaturen im Bereich von etwa 60 bis 140°C, insbesondere etwa 70 bis 100°C. Die Reaktion kann ohne Lösungsmittel in der Schmelze oder in einem geeigneten Lösungsmittel oder Lösungsmittelgemisch erfolgen. Geeignete Lösungsmittel sind z. B. aprotisch polare Lösungsmittel, wie Tetrahydrofuran, Essigsäureethylester, N-Methylpyrrolidon, Dimethylformamid und bevorzugt Ketone, wie Aceton und Me-

thylethylketon. Werden die erfindungsgemäßen Polyurethane als Komponente einer Zusammensetzung eingesetzt, die wenigstens eine hydrophobe flüssige Verbindung (Öl- oder Fettkomponente) aufweist, so erfolgt die Herstellung der Polyurethane vorzugsweise in dieser Ölkompone

nte als Lösungsmittel. Bevorzugt erfolgt die Reaktion unter einer Inertgasatmosphäre, wie z. B. unter Stickstoff. Die Komponenten werden bevorzugt in solchen Mengen eingesetzt, das das Verhältnis von NCO-Äquivalent der Verbindungen der Komponente a) zu Äquivalent aktives Wasserstoffatom der Komponenten b), c) und gegebenenfalls d) und/oder e) in einem Bereich von etwa 0,9 : 1 bis 1,1 : 1 liegt.

[0043] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist die Verwendung wenigstens eines Polyurethans, wie zuvor definiert, als Komponente einer homogenphasigen oder heterogenphasigen Zusammensetzung, die wenigstens eine wasserlösliche, bei 2000 flüssige Verbindung enthält, zur Modifizierung der rheologischen Eigenschaften dieser Zusammensetzung.

[0044] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Modifizierung der rheologischen Eigenschaften einer homogenphasigen oder heterogenphasigen Zusammensetzung, die wenigstens eine wasserlösliche, bei 20°C flüssige Verbindung enthält, wobei man die Zusammensetzung mit wenigstens einem Polyurethan wie zuvor definiert, mischt und gegebenenfalls erwärmt.

[0045] "Modifizierung rheologischer Eigenschaften" wird im Rahmen der vorliegenden Erfindung weit verstanden. Die erfindungsgemäßen Polyurethane eignen sich im Allgemeinen zur Verdickung der Konsistenz von hydrophoben Verbindungen in einem weiten Bereich. Je nach Grundkonsistenz der hydrophoben flüssigen Verbindung(en) können in Abhängigkeit von der Einsatzmenge des Polyurethans in der Regel Fließeigenschaften von dünnflüssig bis hin zu fest (nicht mehr fließend) erzielt werden. Unter "Modifizierung rheologischer Eigenschaften" wird daher unter anderem die Erhöhung der Viskosität von Flüssigkeiten, die Verbesserung der Thixotropie-Eigenschaften von Gelen, die Verfestigung von Gelen und Wachsen etc. verstanden.

[0046] "Homogenphasige Zusammensetzung" weisen unabhängig von der Anzahl ihrer Bestandteile nur eine einzige Phase auf. "Heterogenphasige Zusammensetzungen" sind disperse Systeme von zwei oder mehreren miteinander nicht mischbaren Komponenten. Dazu zählen vorzugsweise Emulsionen, wie z. B. O/W und W/O-Formulierungen, die wenigstens eine der zuvor beschriebenen Öl- bzw. Fettkomponenten und Wasser als nicht mischbare Phasen aufweisen. Dabei werden die erfindungsgemäßen Polyurethane im Allgemeinen in der Ölphase eingesetzt.

[0047] Geeignete wasserlösliche, bei 20°C flüssige Verbindungen, deren rheologische Eigenschaften durch die erfindungsgemäßen Polyurethane modifiziert werden können, werden im Folgenden als Komponente B) genannt.

[0048] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist eine Zusammensetzung, enthaltend

- A) wenigstens ein Polyurethan, wie zuvor definiert,
- B) wenigstens eine wasserunlösliche, bei 20°C flüssige Verbindung.

[0049] Vorzugsweise enthalten die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen wenigstens ein Polyurethan A), das

- 10 bis 30 Gew.-%, bevorzugt 12 bis 25 Gew.-%, wenigstens eines Diisocyanats a),
- 30 bis 80 Gew.-%, bevorzugt 35 bis 70 Gew.-%, wenigstens eines Polyethers b),
- 9 bis 30 Gew.-%, bevorzugt 7 bis 25 Gew.-%, wenigstens einer Komponente c),
- 0 bis 40 Gew.-%, bevorzugt 0,01 bis 35 Gew.-%, insbesondere 0,1 bis 25 Gew.-%, wenigstens eines Polysiloxans d), und
- 0 bis 20 Gew.-%, bevorzugt 1 bis 18 Gew.-%, insbesondere 3 bis 15 Gew.-%, wenigstens einer Komponente e)

einpolymerisiert enthält.

[0050] Nach einer bevorzugten Ausführungsform enthalten die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen Siloxangruppenhaltige Polyurethane. Nach einer weiteren bevorzugten Ausführungsform enthalten die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen wenigstens ein siloxanfreies Polyurethan. Für Siloxangruppenhaltige Polyurethane liegt das Gewichtsverhältnis von Polyether b) zu Polysiloxankompente d) vorzugsweise in einem Bereich von etwa 99,9 : 0,1 bis 50 : 50, bevorzugt 99 : 1 bis 60 : 40, insbesondere 95 : 5 bis 80 : 20.

[0051] Bevorzugt enthalten die erfindungsgemäß eingesetzten Siloxangruppen-freien Polyurethane als Komponente b) wenigstens ein Polytetrahydrofuran. Dieses kann gewünschtenfalls bis zu einem Anteil von etwa 50 Gew.-%, bevorzugt etwa 30 Gew.-%, durch wenigstens einen von Polytetrahydrofuran verschiedenen Polyether b) ersetzt sein.

[0052] Die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen weisen wenigstens eine im Wesentlichen wasserunlösliche (hydrophobe) Flüssigkeit B) (Öl- bzw. Fettkomponente) auf. Unter wasserunlöslich wird eine Wasserlöslichkeit von in der Regel höchstens 1 g/l bei 20°C verstanden.

[0053] Die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen weisen bevorzugt wenigstens eine Komponente B) auf, die ausgewählt ist unter

- Ölen, bevorzugt Mineralölen, vollsynthetischen Ölen, Ölen pflanzlichen und tierischen Ursprungs und etherischen Ölen,
- Fetten,
- gesättigten acyclischen und cyclischen Kohlenwasserstoffen,
- Estern von Monocarbonsäuren mit ein-, zwei- oder dreiwertigen Alkoholen,
- Siliconölen,

und Mischungen davon.

[0054] Die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen weisen z. B. eine Öl- bzw. Fettkomponente B) auf, die ausgewählt ist unter: Kohlenwasserstoffen geringer Polarität, wie Mineralölen; linearen gesättigten Kohlenwasserstoffen, wie Tetradecan, Hexadecan, Octadecan etc.; cyclischen Kohlenwasserstoffen, wie Decahydronaphthalin; verzweigten Kohlenwasserstoffen; Estern, bevorzugt Estern von Fettsäuren, wie z. B. die Ester von C₁- bis C₂₄-Monoalkoholen mit C₁-

bis C₂₂-Monocarbonsäuren, wie Isopropylisostearat, n-Propylmyristat, iso-Propylmyristat, n-Propylpalmitat, iso-Propylpalmitat, Hexacosanylpalmitat, Octacosanylpalmitat, Triacontanypalmitat, Dotriacontanylpalmitat, Tetracontanylpalmitat, Hexacosanylstearat, Octacosanylstearat, Triacontanylstearat, Dotriacontanylstearat, Tetracontanylstearat; Salicylaten, wie C₁- bis C₁₀-Salicylaten, z. B. Octylsalicylat; Benzoateestern, wie C₁₀- bis C₁₅-Alkylbenzoaten, Benzylbenzoat; anderen kosmetischen Estern, wie Fettsäuretriglyceriden, Propylenglykolmonolaurat, Polyethylenglykolmonolaurat, Castoröl, C₁₀- bis C₁₅-Alkylactaten, etc.

[0055] Geeignete Siliconöle B) sind z. B. lineare Polydimethylsiloxane, Poly(methylphenylsiloxane), cyclische Siloxane und Mischungen davon. Das zahlenmittlere Molekulargewicht der Polydimethylsiloxane und Poly(methylphenylsiloxane) liegt vorzugsweise in einem Bereich von etwa 1000 bis 150000 g/mol. Bevorzugte cyclische Siloxane weisen 4- bis 8-gliedrige Ringe auf. Geeignete cyclische Siloxane sind z. B. unter der Bezeichnung Cyclomethicon kommerziell erhältlich.

[0056] Die erfindungsgemäßen ölhaltigen bzw. fetthaltigen Zusammensetzungen enthalten diese Komponente B) im Allgemeinen in einer Menge von etwa 1 bis 99,9 Gew.-%, bevorzugt 10 bis 90 Gew.-%, insbesondere 20 bis 80 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung.

[0057] Die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen sowie Öl- bzw. fetthaltige Produkte auf deren Basis lassen sich im Allgemeinen bezüglich ihrer rheologischen Eigenschaften bzw. ihrer Konsistenz in einem weiten Bereich einstellen. Die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen eignen sich somit vorzugsweise zur Formulierung von Öl- bzw. fetthaltigen kosmetischen, pharmazeutischen und technischen Produkten. Je nach Grundkonsistenz der Komponente B) sowie gegebenenfalls zur Formulierung von Produkten zusätzlich eingesetzter Komponenten können die Eigenschaften im Allgemeinen in Abhängigkeit von der Einsatzmenge des Polyurethans A) von einer dünnflüssigen bis zu einer festen Konsistenz variiert werden. Vorzugsweise sind dabei die Lösungen der Polyurethane A) in der Komponente B) im Allgemeinen klar. Vorteilhafterweise können somit Formulierungen, insbesondere kosmetische Formulierungen, ohne Beeinträchtigung durch die Eigenfarbe der erfindungsgemäßen Zusammensetzung angefärbt werden.

[0058] Nach einer bevorzugten Ausführungsform enthalten die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen wenigstens ein Polyurethan A), das wenigstens ein Polysiloxan d) eingebaut enthält, und eine Komponente B), die wenigstens ein Siliconöl umfasst.

[0059] Nach einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist entweder das Polyurethan A) oder die Komponente B) siliconfrei. Insbesondere sind sowohl das Polyurethan A) als auch die Komponente B) siliconfrei. Bevorzugt werden zur Verdickung siliconfreier Komponenten B) Polyurethane A) eingesetzt, die eine Polyetherkomponente b) eingebaut enthalten, die wenigstens ein Polytetrahydrofuran umfassen. Überraschenderweise weisen die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen, die siliconfreie Komponenten A) und/oder B) umfassen, dennoch gute anwendungstechnische Eigenschaften auf. So sind z. B. die rheologischen Eigenschaften dieser Zusammensetzungen in der Regel in vorteilhafter Weise einstellbar.

[0060] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist die Verwendung von Zusammensetzungen, wie zuvor definiert als oder in kosmetische(n) und pharmazeutische(n) Zubereitung(en), als oder in Beschichtungs- und Behandlungsmitteln für nichtsaugende Oberflächen, bevorzugt Metalle, Kunststoffe, Textilsynthesefasern und Glas, und für saugfähige Oberflächen, bevorzugt Holz, Papier, Baumwolle und Leder.

[0061] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist die Verwendung von Zusammensetzungen, wie zuvor definiert, zur Herstellung von Kerzen, Brenn- und Kraftstoffen, industriellen Fetten, Rostschutzmitteln und Tintenstrahldruckerpatronen.

[0062] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist die Verwendung von Polyurethanen A), wie zuvor beschrieben, als Komponente pharmazeutischer, kosmetischer und technischer Zubereitungen bevorzugt in kosmetischen Zubereitungen zur Behandlung der Haut, sowie zur Modifizierung der rheologischen Eigenschaften von Zusammensetzungen auf Basis von Verbindungen geringer Polarität.

[0063] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein kosmetisches oder pharmazeutisches Mittel, enthaltend

- wenigstens ein Polyurethan, wie zuvor definiert,
- wenigstens eine wasserunlösliche, bei 20°C flüssige Verbindung,
- wenigstens eine kosmetisch oder pharmazeutisch aktive Substanz, und
- gegebenenfalls wenigstens einen Zusatzstoff.

[0064] Nach einer bevorzugten Ausführungsform liegen die erfindungsgemäßen kosmetischen Mittel in Form eines ölhaltigen oder fetthaltigen kosmetischen Präparates vor. Dazu zählen z. B. Cremes, Mascara, Augen-Make-up, Gesichts-Make-up, kosmetische Öle, Babyöl, Badeöl, Make-up-Entferner, Hautfeuchthaltemittel, Sonnenschutzmittel, Lippenpflegemittel, wasserfreie Handwaschmittel, medizinische Salben etc.

[0065] Die erfindungsgemäßen ölhaltigen bzw. fetthaltigen kosmetischen Mittel enthalten die Komponente B) im Allgemeinen in einer Menge von etwa 1 bis 99,9 Gew.-%, bevorzugt 10 bis 90 Gew.-%, insbesondere 20 bis 80 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des Mittels.

[0066] Die erfindungsgemäßen ölhaltigen bzw. fetthaltigen kosmetischen Mittel enthalten die zuvor beschriebenen Polyurethane A) im Allgemeinen in einer Menge von etwa 0,1 bis 50 Gew.-%, bevorzugt 0,2 bis 30 Gew.-%, insbesondere 0,5 bis 10 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Mittels.

[0067] Weiterhin können die ölhaltigen bzw. fetthaltigen kosmetischen Mittel Hilfs- und/oder Zusatzstoffe, wie Emulgatoren, Überfettungsmittel, Stabilisatoren, Wachse, Konsistenzgeber, Verdickungsmittel, Siliconverbindungen, biogene Wirkstoffe, Filmbildner, Konservierungsmittel, Hydrotrope, Solubilisatoren, UV-Adsorber, Farb- und Duftstoffe etc. enthalten.

[0068] Die erfindungsgemäßen Öl- bzw. fetthaltigen kosmetischen Produkte auf Basis der zuvor beschriebenen Polyurethane lassen sich im Allgemeinen bezüglich ihrer rheologischen Eigenschaften bzw. ihrer Konsistenz in einem weiten Bereich einstellen. Je nach Grundkonsistenz des kosmetischen Mittels können die Eigenschaften im Allgemeinen in Ab-

hängigkeit von der Einsatzmenge des Oligomers von einer dünnflüssigen bis zu einer festen Konsistenz variiert werden. Vorteilhafterweise lassen sich somit hautkosmetische Produkte formulieren, die einen hohen Anteil an dünnflüssigen Öl- bzw. fetthaltigen Komponenten aufweisen.

[0069] Vorteilhafterweise eignen sich die beschriebenen Polyurethane und die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen auf deren Basis zur Formulierung von Gelen. Unter "Gel" versteht man im Allgemeinen eine Formulierung, die eine höhere Viskosität als eine Flüssigkeit aufweist und die selbsttragend ist, d. h. eine ihr verliehene Form ohne formstabilisierende Umhüllung behält. Zur Formulierung von Gelen eignen sich im Allgemeinen alle zuvor genannten Ölkompone-
5 nenten, die bei Umgebungstemperatur flüssig sind. Vorteilhafterweise sind Gele auf Basis der zuvor beschriebenen Polyurethane im Allgemeinen transparent. Sie können mit üblichen Zusatzstoffen zu erfindungsgemäßen kosmetischen Mitteln, wie z. B. Lippenpflegemitteln, Desodorantien, Antiperspirantien, Make-ups, etc., formuliert werden. Vorteilhafter-
10 terweise können die beschriebenen Polyurethane und die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen auf deren Basis auch zur Herstellung nicht-kosmetischer Produkte auf Gelbasis eingesetzt werden. Dazu zählen z. B. Autowachse und -polituren, Kerzen, Möbelpolituren, Metallreiniger, Haushaltsreiniger, etc.

[0070] Vorteilhafterweise eignen sich die erfindungsgemäßen Polyurethane und die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen auf deren Basis auch zur Herstellung üblicher O/W- und W/O-Formulierungen, wie z. B. Cremes, wobei die Polyurethane im Allgemeinen in der Ölphase eingesetzt werden.
15

[0071] Die erfindungsgemäßen Polyurethane eignen sich insbesondere als Verdickungsmittel für Flüssigkeiten niedriger Polarität, vorzugsweise Öle. Bevorzugt werden Polyurethane als Verdicker für Öle eingesetzt, die einen auf das Gesamtgewicht bezogenen Anteil von Urethan- und/oder Harnstoffgruppen von höchstens 5 Gew.-% aufweisen. Diese Komponenten weisen vorzugsweise eine hohe Verträglichkeit mit nicht-siliconhaltigen Ölen auf. Sie sind im Allgemeinen in Siliconölen, nicht-siliconhaltigen Ölen oder Mischungen davon löslich. Vorteilhafterweise sind die dabei erhaltenen Lösungen im Allgemeinen klar. Vorteilhafterweise lassen sich klare kosmetische Formulierungen z. B. leichter anfärben als bereits gefärbte. Die erfindungsgemäßen Polyurethane und die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen auf deren Basis eignen sich vorzugsweise für die Verwendung in Personal-Care-Produkte, wie beispielsweise kosmetischen Mitteln, z. B. Augen-Make-up, Gesichts-Make-up, Babyöl, Badeöl, Make-up-Entferner, Hautfeuchthaltemitteln, Sonnen-
20 schutzmitteln, Lippenpflegemitteln, wasserfreien Handwaschmitteln, medizinischen Salben, Parfums und Suppositorien. Sie eignen sich weiterhin vorteilhafterweise zur Formulierung haarkosmetischer Produkte, wie Haarsprays, Schaumfestiger, Haarmousse, Haargel und Shampoos. Sie eignen sich weiterhin bevorzugt für eine Verwendung in der dekorativen Kosmetik, insbesondere in Mascara und Lidschatten. Ferner können die zuvor beschriebenen Polyurethane und deren Reaktionsprodukte vorteilhaft in Haushaltsprodukten, wie Autowachsen und -polituren, Kerzen, Möbelpolituren, Metallreinigungsmitteln und Metallpolituren, Haushaltsreinigern, Farbentfernern und Trägermaterialien für Insektizide eingesetzt werden. Sie eignen sich weiterhin für die Anwendung in technischen bzw. industriellen Produkten, wie beispielsweise in Kraftstoffen, Fetten, Lötfetten, Rostschutzmitteln und Tintenstrahldruckerpatronen.
25

[0072] Die Erfindung wird anhand der folgenden, nicht einschränkenden Beispiele näher erläutert.
30

Beispiele

I. Polyurethanherstellung

Polyurethan 1

[0073] In einem Vierhalskolben, der mit Rührer, Tropftrichter, Thermometer, Rückflusskühler und einer Vorrichtung für das Arbeiten unter Stickstoff ausgestattet war, wurden 58,38 g Polytetrahydrofuran ($M_n = 1\,000\text{ g/mol}$), 6,19 g Diethylenglykol, 15,79 g Stearylalkohol und 0,1 g Tetrabutylorthotitanat vorgelegt und die Mischung unter Rühren auf etwa 70°C erwärmt und homogenisiert. Anschließend wurden unter Rühren 19,64 g Hexamethylen-diisocyanat zuge-
45 tropft, wobei die Reaktionstemperatur anstieg. Das Reaktionsgemisch wurde weiter bei 80°C gerührt, bis der NCO-Gehalt bei weniger als 0,01 Mol-% des Ausgangsgehalts lag (ca. 4 bis 5 h).

Polyurethan 2

[0074] Analog zu Polyurethan 1 wurde ein Polyurethan aus 61,26 g Polytetrahydrofuran ($M_n = 1\,000\text{ g/mol}$), 6,03 g 1,6-Hexandiol, 13,81 g Stearylalkohol und 18,89 g Hexamethylen-diisocyanat hergestellt.
50

Polyurethan 3

[0075] Analog der Herstellungsvorschrift für das Polyurethan 1 wurde ein Polyurethan aus 61,26 g Polytetrahydrofuran ($M_n = 1\,000\text{ g/mol}$), 6,03 g 1,6-Hexandiol, 13,81 g Stearylalkohol und 18,89 g Hexamethylen-diisocyanat bei einer Temperatur von etwa 80°C in 30 ml Aceton als Lösungsmittel hergestellt.
55

Polyurethan 4

[0076] Analog der Herstellungsvorschrift für Polyurethan 3 wurde ein Polyurethan aus 42,67 g Polytetrahydrofuran ($M_n = 1\,000\text{ g/mol}$), 12,72 g Duomeen® T der Firma Ceca (C_{12} - bis C_{24} -Alkylfett-diamin), 23,08 g Stearylalkohol und 21,53 g Hexamethylen-diisocyanat hergestellt.
60

Polyurethan 5

[0077] Analog der Herstellungsvorschrift für Polyurethan 3 wurde in Methyl-ethylketon als Lösungsmittel ein Polyure-
65

DE 100 22 247 A 1

than aus 42,34 g Polytetrahydrofuran ($M_n = 1\ 000\text{ g/mol}$), 13,38 g 2,2-Bis(4-(hydroxyethoxy)phenyl)methan (Dianol® 22 der Firma Akzo Nobel), 22,91 g Stearylalkohol und 21,37 g Hexamethyldiisocyanat hergestellt.

[0078] Zur Herstellung von Formulierungen der zuvor genannten Polyurethane werden diese mit der Ölkomponente gemäß Tabelle 1 gemischt und auf eine Temperatur von 50 bis 180°C erhitzt, bis das Polyurethan vollständig in Lösung gegangen ist. Nach dem Abkühlen erhält man eine Mischung mit modifizierten rheologischen Eigenschaften. Die Eigenschaften der Mischungen sind ebenfalls in Tabelle 1 wiedergegeben.

Anwendungstechnische Eigenschaften

Tabelle 1


Polyurethan aus Bsp.	Öl	Polyurethan-konzentration [Gew.-%]	Aussehen der erkalteten Zusammensetzung
1	Finsolv® TN	10	fest, leicht trüb
2	Finsolv® TN	10	fest, opaque
3	Paraffinöl	10	fest, opaque bis leicht trüb
3	Finsolv® TN	10	fest, opaque
3	Finsolv® TN	20	fest, opaque
3	Finsolv® TN/ Siliconöl 80/20	20	fest, opaque bis leicht trüb
4	Finsolv® TN	10	dickflüssig, leicht trüb
5	Finsolv® TN	10	dickflüssig, leicht trüb

Finsolv® TN = C₁₂- bis C₁₅-Alkylbenzoat

Patentansprüche

1. Polyurethan, das

- mindestens ein Diisocyanat,
- mindestens einen Polyether mit zwei aktiven Wasserstoffatomen pro Molekül und
- mindestens eine Verbindung der allgemeinen Formel I



worin

R¹ für C₈- bis C₃₀-Alkyl, C₈- bis C₃₀-Alkenyl, Aryl-C₆-C₂₂-alkyl oder Aryl-C₆-C₂₂-alkenyl steht, wobei die Alkenylgruppen 1, 2, 3 oder 4 nicht benachbarte Doppelbindungen aufweisen, und

Z¹ für OH, SH oder NHR² steht, wobei R² für Wasserstoff, C₁- bis C₆-Alkyl oder C₅- bis C₈-Cycloalkyl steht, eingebaut enthält.

2. Polyurethan nach Anspruch 1, das zusätzlich wenigstens eine Komponente eingebaut enthält, die ausgewählt ist unter

- Polysiloxanen mit wenigstens zwei aktiven Wasserstoffatomen pro Molekül,
- von a) bis d) verschiedenen Verbindungen mit einem Molekulargewicht im Bereich von 56 bis 600, die zwei aktive Wasserstoffatome pro Molekül enthalten

und Mischungen davon.

3. Polyurethan nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Komponente b) ausgewählt ist unter Polyalkylenglykolen, insbesondere unter Polytetrahydrofuranen.

4. Verwendung wenigstens eines Polyurethans, wie in einem der Ansprüche 1 bis 3 definiert, als Komponente einer homogenphasigen oder heterogenphasigen Zusammensetzung, die wenigstens eine wasserunlösliche, bei 20°C flüssige Verbindung enthält, zur Modifizierung der rheologischen Eigenschaften dieser Zusammensetzung.

5. Verfahren zur Modifizierung der rheologischen Eigenschaften einer homogenphasigen oder heterogenphasigen Zusammensetzung, die wenigstens eine wasserunlösliche, bei 20°C flüssige Verbindung enthält, wobei man die Zusammensetzung mit wenigstens einem Polyurethan, wie in einem der Ansprüche 1 bis 3 definiert, mischt und gegebenenfalls erwärmt.

DE 100 22 247 A 1

6. Zusammensetzung, enthaltend	
A) wenigstens ein Polyurethan, wie in einem der Ansprüche 1 bis 3 definiert, und	
B) wenigstens eine wasserunlösliche, bei 20°C flüssige Verbindung.	
7. Zusammensetzung nach Anspruch 6, wobei die Komponente B) ausgewählt ist unter	
Ölen, bevorzugt Mineralölen, vollsynthetischen Ölen, Ölen pflanzlichen und tierischen Ursprungs und etherischen	5
Ölen,	
Fetten,	
gesättigten acyclischen und cyclischen Kohlenwasserstoffen,	
Estern von Monocarbonsäuren mit ein-, zwei- oder dreiwertigen Alkoholen,	
Siliconölen,	10
und Mischungen davon.	
8. Verwendung von Zusammensetzungen, wie in einem der Ansprüche 6 oder 7 definiert, als oder in kosmeti-	
sche(n) und pharmazeutische (n) Zubereitung(en), als oder in Beschichtungs- und Behandlungsmittel(n) für nicht-	
saugende Oberflächen, bevorzugt Metalle, Kunststoffe, Textilsynthesefasern und Glas, und für saugfähige Oberflä-	15
chen, bevorzugt Holz, Papier, Baumwolle und Leder.	
9. Verwendung von Zusammensetzungen, wie in einem der Ansprüche 6 oder 7 definiert, zur Herstellung von Ker-	
zen, Brenn- und Kraftstoffen, industriellen Fetten, Rostschutzmitteln und Tintenstrahldruckerpatronen.	
10. Kosmetisches oder pharmazeutisches Mittel, enthaltend	
wenigstens ein Polyurethan, wie in einem der Ansprüche 1 bis 3 definiert,	
wenigstens eine wasserunlösliche, bei 20°C flüssige Verbindung,	20
wenigstens eine kosmetisch oder pharmazeutisch aktive Substanz,	
gegebenenfalls wenigstens einen Zusatzstoff.	
	25
	30
	35
	40
	45
	50
	55
	60
	65

- Leerseite -